



PLANICRYL⁺ VELOURS



EU Ecolabel : FR/007/013



DESCRIPTION

Peinture à base de copolymère en dispersion aqueuse.

CLASSIFICATION

AFNOR, Famille I classe 7a2 (NF T 36-005).

DOMAINE D'EMPLOI

- Intérieur.
- Plafonds et surfaces murales.
- Travaux courants.

SUBJECTILES

- Plâtre, enduit à l'eau, panneaux de plâtre enrobés de carton, enduit de ciment, etc.
- Anciennes peintures propres, adhérentes et dépolies si nécessaire.

QUALITES DOMINANTES

- Aspect mat velours
- Grande blancheur.
- Très opacifiant et garnissant.
- Application aisée : n'éclabousse pas et ne coule pas.
- Rendement élevé.
- Séchage rapide.

CARACTERISTIQUES

Liant	Copolymères en dispersion.
Pigment	Dioxyde de titane rutile
Diluant	Eau.
Divers	Matières minérales neutres et agents stabilisants.
Extrait sec en poids	56 % ± 2.
Extrait sec en volume	45 % ± 3.
Masse volumique	Blanc : 1,40 ± 0,05 g/cm ³ à 20°C.
Epaisseur du film sec	En moyenne 45 micromètres.
Réflexion spéculaire	En moyenne 4 GU ± 2 à 60° et 12 ± 2 GU à 85°, après 7 jours de séchage.
Conformité aux spécifications	<p>- Ecolabel Européen :</p> <p>L'attribution de la certification Ecolabel Européen concerne uniquement le produit en teinte blanche. AFNOR CERTIFICATION www.ecolabels.fr</p> <p>- Etiquetage environnemental : A+</p> <p><i>*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) .</i></p> <p>- Excell Zone Verte :</p> <p>Concerne l'industrie agro-alimentaire et tous les lieux de vie sensibles, et garantit l'absence de risque de pollution par les matériaux et revêtements.</p>
C.O.V.	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 1 g/l.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Conservation	2 ans en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des très fortes températures.
Aspect en boîte	Peinture semi-épaisse.
Aspect du produit sec	Velours.
Teintes	- Blanc - nuancier LEVIS COLOR MIX2 : teintes réalisables au moyen de la machine à teinter LEVIS à partir des bases W, M et C. L'attribution de la certification Ecolabel Européen concerne uniquement le produit en teinte blanche.
Outils	Brosse, rouleau à fibres polyester tissées 8-12 mm, pistolet et airless (gicleur : 019 – 021 – pression : 150 bar).
Dilution	Prêt à l'emploi pour la brosse, le rouleau et l'airless. Pour le pistolet : 5 à 10 % d'eau.
Nettoyage des outils	Eau immédiatement après emploi.
Rendement en surface	8-10 m ² /l.
Temps de séchage à 23°C et 50 % H.R.	Sec : 1 heure – Recouvrable : 3 à 4 heures.
Précautions d'usage	Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit inutilisé et des résidus de nettoyage. Après ouverture, stocker en position verticale à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité, dans l'emballage d'origine soigneusement refermé.
Sécurité	Voir la fiche de sécurité et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements disponibles et obtention de la fiche de sécurité par internet www.quickfds.com , (fournisseur AKZO NOBEL COATINGS).

RECONNAISSANCE DES FONDS ET TRAVAUX PREPARATOIRES

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les prescriptions de la norme NF P 74-201 (référence DTU 59-1).

En travaux intérieurs, la température ne devra pas être inférieure à +8° C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 70% d'humidité relative.

Dépoussiérer, égrener, reboucher si nécessaire.

Anciennes peintures : souvent un simple dépoussiérage suffit. Sur surface fortement souillée ou grasse, lessiver, rincer, laisser sécher. Eliminer les parties de faible adhérence. Dépolir les surfaces le nécessitant. Reboucher si besoin. Dépoussiérer, éliminer les anciens badigeons par lavage à l'eau.

Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

MISE EN ŒUVRE**EXEMPLES DE TRAVAUX NEUFS ET DE RENOVATION**

- Appliquer 1 couche de PLANICRYL PRIM et 1 couche de PLANICRYL® VELOURS. En rénovation, appliquer 1 à 2 couches de PLANICRYL® VELOURS.

CONSEILS UTILES

- Sur plâtre et dérivés fortement hétérogènes (plaques de plâtre é épiderme cartonné par exemple) ou insuffisamment cohérents (poudreux), prévoir l'application préalable d'une couche d'impression isolante et nourrissante EXPONIA DECO PRIM ou impression solvantée PLANIDECO PRIM.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.